



Fiche technique N° LA3278
20-09-2021

Annule et remplace les éditions
précédentes

Application après préparation sur supports conformes au D.T.U. 59.1

- **Plâtre et dérivés**
Plâtre - Enduits de plâtre - Plaques de plâtre
cartonnées - Carreaux de plâtre
- **Bois et dérivés**
Contre-plaqué - Aggloméré - Isorel dur -
Européens feuillus - Européens résineux
- **Anciennes maçonneries**
Béton et dérivés - Enduit de ciment - Parpaings -
Fibrociment - Béton cellulaire - Mortier - Briques
- **Anciennes peintures**

visaprimaire

Impression pour fonds poreux

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

10 à 12 m²/L



*Information sur le niveau d'émission de
substances volatiles dans l'air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+ (très
faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fonction :

Peinture à base de résine glycérophtalique pour l'impression des fonds poreux.
Destinée à être recouverte par une peinture décorative en finition.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 4a

Destination : INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Intérieur : surfaces murales, plafonds et boiseries (*plâtre et dérivés, bois et dérivés, anciennes maçonneries et anciennes peintures*).

Extérieur : surfaces murales verticales (*anciennes maçonneries et anciennes peintures*)

Qualités dominantes :

- Particulièrement bien adaptée pour la mise en peinture des plaques de plâtre cartonnées.
- A base de solvant désaromatisé.
- Réduit la porosité, consolide et homogénéise les fonds.
- Microporeuse : laisse "respirer" le support en permettant à la vapeur d'eau de s'échapper.

Caractéristiques pratiques :



= 10 à 12 m²/L (selon le support) = 6 h

= 18 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation :** Blanc - Prêt à l'emploi
- **Aspect en finition :** mat
- **Matériel :** Brosse, Rouleau ou Pistolet
- **Nettoyage du matériel :** White Spirit
- **Conditionnement :** 3 L – 15 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité :** 1,47 à 1,57
- **Extrait sec (pondéral) :** 81 à 85 %
- **Taux de brillance à 60° :** 10
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 350 g/l (2010).
Ce produit contient max 350 g/l COV.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- **Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre**, laver, rincer, puis laisser sécher.
- **Sur peintures brillantes ou satinées** : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- **Anciens badigeons** : les éliminer totalement.

Application :

- **Après les travaux de préparation du support**, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1. **Appliquer directement 1 couche.**
- **Ne pas appliquer sur ciments neufs (fonds alcalins).**
- **Ne pas appliquer sur des bois anti-siccatis (qui empêche la peinture de sécher).**

- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai.
- **En intérieur, ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 70% d'Humidité relative.**
- **En extérieur, ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 80% d'Humidité relative.**
- **Produit à mélanger avant utilisation.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Limitée à 1 an en emballage d'origine non ouvert. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Hygiène et sécurité :

Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur notre site www.lauragais-peintures.fr ou sur demande et au texte figurant sur l'emballage conforme à la législation en vigueur.

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THEOLAUR Peintures

ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN – Service technique : 05 62 742 742 – Fax : 05 61 787 551

Mail : contact@lauragais-peintures.fr www.lauragais-peintures.fr

SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015