



Fiche technique N° LA3580
29-02-2024

Annule et remplace les éditions
précédentes

Application après préparation sur
supports conformes au D.T.U. 59.1

- **Maçonneries** après impression :
Béton ragréé - Enduit de ciment -
Fibrociment - Béton cellulaire - Mortier -
Briques
- **Anciennes peintures** :
Hydrodiluable - Glycérophthaliques -
Acryliques

laur express
facade solvantée
Impression* et finition décorative
pour façades
EXTÉRIEUR
+/- 5 m²/Kg/couche

* voir le paragraphe "Préparation du support"

Fonction :

Peinture décorative pour façades à base de résine Pliolite® (Trademark of Synthomer Inc.).

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 7b1
AFNOR NF T 34-722 : Classe D2
AFNOR NF EN1062-1 : G3E3S1V2W1A0

Destination : EXTÉRIEUR

Surfaces murales verticales
Dessous de balcons

Propriétés :

- Reste propre plus longtemps en milieu urbain pollué.

Caractéristiques :



= +/- 5 m²/Kg/couche (selon le support)



= 4 h



= 24 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation** : Prêt à l'emploi - Blanc
- **Aspect en finition** : mat
- **Matériel** : brosse, rouleau polyamide 10mm ou pistolet
- **Nettoyage du matériel** : White Spirit
- **Coloration** : Formules approchantes en tons pastels
- **Conditionnement** : 5 kg - 20 kg
- **Densité** : 1,67 à 1,77
- **Extrait sec (pondéral)** : 75 à 79 %
- **Taux de brillance à 85°** : < 5 %
- **Teneur en COV** : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 350 g/l (2010).
Ce produit contient max 350 g/l COV. (Les valeurs de COV indiquées tiennent compte de nos colorants).

MISE EN ŒUVRE

Préparation du support :

- **Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support.** Laver, rincer, puis laisser sécher.
- **Sur fonds déjà peints (anciennes peintures brillantes ou satinées) :** poncer pour casser le brillant, laver, rincer, puis laisser sécher.
- **Si présence de mousses, champignons ou algues,** effectuer un traitement curatif de la surface à peindre avec un produit anti-mousse adapté. En cas de forte contamination par les micro-organismes de la surface à traiter, passer le nettoyeur à haute pression d'eau. Appliquer notre **lauramousse**, puis laisser sécher sans rincer.
- **Sur anciennes peintures :** appliquer notre impression **laurprotect prim O, laurprotect BA** ou **laur express façade solvantée**.
- **Sur béton cellulaire et parpaings :** appliquer directement notre **laur express façade solvantée**.

Application :

- **Après les travaux de préparation du support,** sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1. Appliquer directement 2 couches à 24 heures d'intervalle.
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur la surface à peindre.
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 80% d'Humidité relative.**
- **Ne pas appliquer par temps pluvieux et de gel, ni en plein soleil.**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conservation :

Limitée à 1 an en emballage d'origine non ouvert. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Hygiène et sécurité :

Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur notre site www.lauragais-peintures.fr ou sur demande et au texte figurant sur l'emballage conforme à la législation en vigueur.

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THEOLAUR Peintures

ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN – Service technique : 03 61 26 54 96

Mail : contact@lauragais-peintures.fr www.lauragais-peintures.fr

SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015