



Fiche technique N° TB1136
16-08-2021

Annule et remplace les éditions
précédentes

Application après préparation sur
supports conformes au D.T.U. 59.1

- Fer - Métaux ferreux - Acier - Fonte

PROTEXFER PRIM ANTIROUILLE SECHAGE RAPIDE

Primaire anticorrosion
pour supports ferreux

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

7 à 9 m²/L



*Information sur le niveau d'émission de
substances volatiles dans l'air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+ (très
faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fonction :

Primaire anticorrosion à séchage rapide pour la protection des supports ferreux. Produit formulé à base de résine glycérophthalique en phase solvant. Doit impérativement être recouvert par une peinture décorative en finition.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 4a

Destination : INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Supports ferreux après préparation du support (fer, métaux ferreux, acier et fonte).

Qualités dominantes :

- Neutralise et stoppe efficacement l'action de la rouille.
- Séchage rapide.

Caractéristiques pratiques :



= 7 à 9 m²/L (selon le support)

MANIPULABLE = 3 h
(à 20°C et 60%
d'humidité relative)



= 4 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation** : Prêt à l'emploi – 7035
- **Aspect en finition** : satiné
- **Matériel** : Brosse, rouleau ou pistolet
- **Nettoyage du matériel** : White Spirit
- **Conditionnement** : 1 L - 3 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité** : 1,40 à 1,50
- **Extrait sec (pondéral)** : 75 à 79 %
- **Taux de brillance à 60°** : 25 %
- **Teneur en COV** : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010).
Ce produit contient max 500 g/l COV.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- **Dégraisser, gratter, brosser et dépeussier soigneusement pour éliminer la rouille et toutes parties non adhérentes du support à peindre.**

Application :

- **Après les travaux de préparation du support**, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1. **Appliquer le produit directement en 1 couche.**
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai.
- En intérieur, ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 70% d'Humidité relative.
- En extérieur, ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 80% d'Humidité relative.
- **Produit à mélanger avant utilisation.**

- **Recouvrement :**

Après 4 heures de séchage, PROTEXFER PRIM ANTIROUILLE SECHAGE RAPIDE doit être recouvert par une peinture décorative en finition : PROTEXFER, THELEX SATIN ou BLASCOSATIN en 2 couches successives.

Voir les fiches techniques des produits cités

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Limitée à 1 an en emballage d'origine non ouvert. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Hygiène et sécurité :

Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur notre site www.theodore-batiment.fr ou sur demande et au texte figurant sur l'emballage conforme à la législation en vigueur.

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THEOLAUR Peintures - ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN - Service technique : + 33 (0)3 61 26 54 96

Mail : contact@theodore-batiment.fr www.theodore-batiment.fr

SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015