

 <p>Fiche technique N° TB1265 12-05-2026</p> <p>Annule et remplace les éditions précédentes</p>	<p>Application après préparation sur supports conformes au DTU 59.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Maçonneries</b> après impression : Béton ragréé - Enduit de ciment - Fibrociment - Béton cellulaire - Mortier - Briques</li> <li>• <b>Anciennes peintures</b> : Hydrodiluable - Glycérophthaliques - Acryliques</li> </ul>	<p><b>PASS FACADE PLIOLITE™</b></p> <p>Finition à base de résine plioliite™</p> <p><b>EXTÉRIEUR</b></p> <p><b>+/- 5 m<sup>2</sup>/kg/couche</b></p>
--	--	---

## Fonction :

Peinture décorative pour façades composée de résine Plioliite™ (Trademark of Synthomer Inc.)

**Classification :** AFNOR NF T 36-005 : I 7b1  
AFNOR NF T 34-722 : Classe D2  
AFNOR NF EN1062-1 : G3E3S1V2W1A0

## Destination : EXTÉRIEUR

Surfaces murales verticales  
Dessous de balcons

## Propriétés :

- Spéciale grands chantiers
- Microporeuse
- Convient pour les soubassements

## Caractéristiques :



= +/- 5 m<sup>2</sup>/kg/couche (selon le support)



= 4 h



= 18 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

*Rendement variable en fonction de la porosité et du relief du support  
Séchage variable selon la température et l'hygrométrie ambiante*

- **Présentation** : Prêt à l'emploi - Blanc
- **Aspect en finition** : mat
- **Matériel** : brosse, manchon polyamide méché 18mm ou pistolet
- **Nettoyage du matériel** : White Spirit
- **Coloration** : Formules approchantes en tons pastel.
- **Conditionnement** : 5 kg - 20 kg

## Caractéristiques techniques :

- **Densité** : 1.72 +/- 0.05
- **Extrait sec (pondéral)** : 77 +/- 2 %
- **Taux de brillance à 85°** : < 5 %
- **Teneur en COV** : Valeur limite UE pour ce produit (**cat. A/c**) : **430 g/l** (2010).  
Ce produit contient **max 430 g/l** de COV. (Les valeurs de COV indiquées tiennent compte de nos colorants).

## MISE EN ŒUVRE

### Préparation du support :

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes, DTU en vigueur et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application. Faire une reconnaissance préalable des supports afin de déterminer la préparation adéquate.

- **Sur anciennes peintures brillantes ou satinées** : poncer pour casser le brillant
- **Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support**, laver, rincer, puis laisser sécher.
- **Si présence de dépôts verts, champignons ou algues**, effectuer un traitement curatif de la surface à peindre avec notre **THELO STOPMOUSS**. En cas de forte contamination de la surface à traiter, passer le nettoyeur à haute pression d'eau au préalable.
- **Sur anciennes peintures** : appliquer notre impression **PASS FACADE PRIM ACRYL** ou une première couche de **PASS FACADE PLIOLITE™**.
- **Sur béton cellulaire et parpaings** : appliquer directement notre **PASS FACADE PLIOLITE™**.

### Application :

- **Après les travaux de préparation du support**, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au DTU 59.1.
- Cas général : appliquer directement 2 couches à 18 heures d'intervalle.
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur la surface à peindre.
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 80% d'Humidité relative.**
- **Ne pas appliquer par temps pluvieux et de gel, ni en plein soleil.**
- **Produit à mélanger avant et pendant l'utilisation**

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

### Conservation :

Limitée à 1 an en emballage d'origine non ouvert. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

### Hygiène et sécurité :

**Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur notre site [www.theodore-batiment.fr](http://www.theodore-batiment.fr) ou sur demande et au texte figurant sur l'emballage conforme à la législation en vigueur.**

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THEOLAUR Peintures - ZI-A - 5, rue René Cauche - 59139 NOYELLES LES SECLIN - Service technique : + 33 (0)5 62 74 27 50

Mail : [contact@theodore-batiment.fr](mailto:contact@theodore-batiment.fr) [www.theodore-batiment.fr](http://www.theodore-batiment.fr)

SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 - Code APE : 2030Z - N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015