



Fiche technique N° VI0876

27-01-2021

Annule et remplace les éditions précédentes

Application après préparation sur supports conformes au D.T.U.

- **Métaux non ferreux :**
Cuivre - Zinc - Acier Galvanisé - Acier Prélaqué - Aluminium
- **Matières Plastiques :**
PVC
- **Carrelage mural**

VITOGRIIP

Primaire d'accrochage

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

10 à 12 m²/L



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fonction :

Primaire d'aspect mat à base de résine 100% acrylique en dispersion dans l'eau. Destiné à être recouvert par nos peintures.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 7b2


Destination : INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR


S'applique sur tout support métallique non ferreux (acier galvanisé, aluminium et zinc), sur le carrelage mural, les matières plastiques.

Qualités dominantes :

- Très bon accrochage.
- Grande dureté du film.
- Haut pouvoir couvrant.
- Séchage rapide.

Caractéristiques pratiques :



 = 12 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation :** Blanc - Prêt à l'emploi
- **Aspect en finition :** Mat Velouté
- **Matériel :** Brosse, Rouleau ou Pistolet
- **Nettoyage du matériel :** Eau
- **Conditionnement :** 1 L - 2,5 L - 12 L

Caractéristiques techniques :

- Densité (Blanc) : 1,30 à 1,40
- Extrait sec (pondéral) (Blanc) : 53 à 57 %
- Taux de brillance à 60° : 6
- **Teneur en COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010).**
Ce produit contient max 30 g/l COV.

MODE D'EMPLOI

Préparation :

- Les surfaces métalliques non ferreuses doivent être sèches, propres et parfaitement dégraissées.
- Poncer les matières plastiques avant l'application du VITOG RIP.

Application :

- **Après les travaux de préparation du support**, appliquer VITOG RIP sur fonds propres, secs et sains, conforme à leur D.T.U. L'application se fera en 1 couche à la brosse, au rouleau ou au pistolet
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur la surface à peindre.
- **En intérieur, ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 70% d'Humidité relative.**
- **En extérieur, ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 80% d'Humidité relative.**
- Produit à mélanger avant utilisation.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Limitée à 1 an en emballage non ouvert. Stocker à l'abri du gel

Hygiène et sécurité :

Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur notre site www.theolaur.com ou sur demande et au texte figurant sur l'emballage conforme à la législation en vigueur.

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THEOLAUR Peintures - ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN - Service technique : + 33 (0)3 61 26 54 96

Mail : contact@theolaur.com www.theolaur.com

SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015